

プレハイミックス 10

塗厚 0~2mm

■ 特 長

1. 内外装に使用でき、接着性・耐久性に優れています。
2. 再乳化粉末樹脂を混入していますので、水練りでご使用いただけます。
3. 薄塗りの下地調整に最適です。
4. 徹底された品質管理の下で製造していますので、常に安定した性能が得られます。

■ 用途

- 吹付け仕上げ材の下地調整仕上げ
- 壁面のしごき塗り仕上げ
- 各種仕上げ材の下地調整

■ 適用下地

コンクリート、セメントモルタル、PC板、
ALCパネル、コンクリートブロック など


■ 適用仕上げ

クロス、水性塗料、P タイル
長尺シート、タイルカーペットなど

■ 標準仕様

標準調合		練上容量	標準施工面積	
プレハイミックス 10	上水道水	約 16.8L (0.0168/m ³)	1 mm厚	2 mm厚
20 kg(1 袋)	約 7~8L		約 16.8 m ²	約 8.4 m ²

■ 施工方法



■ 試験結果

JIS A 6916 下地調整塗材(C-1)の品質規格

試験項目		単位	試験結果	規格
軟度変化		Kg/L	-5.1	-20~20
耐ひび割れ性		N/mm ²	ひび割れの発生なし	ひび割れがないこと
耐衝撃性		%	ひび割れ及び剥がれなし	ひび割れ及び剥がれがないこと
付着強さ	標準養生	N/mm ²	1.8	0.7以上
	低温養生	N/mm ²	1.4	0.5以上
吸水量		g	1.7	2以下
耐久性 (仕上材が複層仕上塗材 E)	外観	—	割れ・膨れ及び剥がれなし	割れ・膨れ及び剥がれがないこと
	付着強さ	N/mm ²	1.7	0.7以上

■ JIS 認証

JIS A 6916 (C-1)

■ 荷 姿

プレハイミックス 10

粉体:20kg/袋

■ ホルムアルデヒド放散等級数

日本建築仕上材工業会	
商品名	プレハイミックス 10
登録番号	2402027
放散等級区分表示	F☆☆☆☆
製造者等名称	エコプロテック
ロット番号	梱包に表示

施工上の注意

●現場で指定材料以外は混入しないでください。●練り混ぜは、上水道水を使用してください。●塗り付け施工からモルタルが硬化するまで、気温3度以上を維持し、凍結防止の為に適切な養生を行ってください。●直射日光の当たる所、通風の激しい場所での施工ではシート等で養生を行ってください。●練り混ぜた材料は、1時間以内に使用してください。●直射日光下及び3℃以下での保管は避けてください。●湿気や雨掛かりに注意して保管してください。

安全上の注意

●取り扱い際は、保護メガネ・保護手袋等の保護具を着用してください。●取り扱い後は、顔・手・口等を洗浄してください。●材料が目に入った場合は、ただちに水洗いをしてすみやかに医師の診断を受けてください。●セメントのアルカリ分が皮膚の炎症をおこすおそれがありますので、かゆみや炎症等の症状のある場合は、すみやかに医師の診断を受けてください。●飲み込んだ場合は、直ちに吐かせ医師の診断を受けてください。●漏出した製品が河川・下水道へ流入すると環境を汚染するおそれがありますので充分注意してください。●廃棄する場合は、産業廃棄物として処理してください。



〒547-0014 大阪市平野区長吉川辺 3-20-3

(TEL)06-4305-3811